

HOJA TÉCNICA

CIMSIL A55G

COMPOSICIÓN

Sepiolita (Silicato de Magnesio Hidratado)

	Características
Color	Crema claro
Apariencia	Polvo Fluido
Caducidad ¹	1 año

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

	Especificaciones ²
Humedad ³ (%)	12 – 16
Viscosidad Brookfield 5rpm ⁴ (mPa·s)	40.000 – 60.000
Tamaño de partícula. Tamizado en húmedo. Residuo en 45 µm (%)	Max. 17,0

(1) Desde la fecha de fabricación. Almacenado en un lugar seco en su envase original.

(2) Aplicable al lote completo.

(3) Medida realizada en el momento su fabricación. La humedad puede variar en función de la humedad relativa ambiental.

(4) Suspensión al 6% en agua saturada en NaCl, mezclado a alta cizalla (18 m/s) durante 5 minutos