

DISPERSIÓN PIGMENTARIA QCMV AZUL S PB15:1

Información del producto

Dispersión acuosa estable del pigmento orgánico C.I PB 15:1

Esta dispersión ha sido formulada para la pigmentación de pinturas base agua tipo emulsión.

Es compatible con productos aniónicos y no iónicos

IMPORTANTE:

La escala de solidez es de 1 a 5 donde 1 es malo y 5 es excelente excepto para la solidez a la luz cuya escala es de 1 a 8

PRUEBA DE SOLIDEZ DEL COLOR:

LUZ: 6 – 7

CALOR: 4

Ácidos (HCl al 2%): 5 _ Álcalis (NaOH al 1%): 5

Propiedades y Características

PROPIEDAD	UNIDAD	MÍNIMO	MÁXIMO
APARIENCIA GENERAL	n/a	Líquido viscoso azul	
DE DISPERSIONES PIGMENTARIAS – PINTURA CLEAR	Adim	0	1
pH(directo)	Adim	8.00	10.00
STRENGTH DISPERSIONES PIGMENTARIAS	%	95.00	105.00

Para mayor información acerca de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial

Empaque

Dispersión AZUL S se despacha en tambores de 200 Kg, o en cuñetes de 20kg

Almacenamiento

En recipiente hermético, en un lugar fresco y bien ventilado

Seguridad

Para información de seguridad revisar Hoja de Seguridad del producto.

Producto no peligroso según clasificación de las Naciones Unidas

